

ALDASA CONCRETE EX (A+B)

Microcemento bicomponente de acabado

Aldasa Concrete EX (A+B) es un microcemento bicomponente en polvo para acabados decorativos. Ha sido formulado para ser aplicado como revestimiento continuo de bajo espesor en suelos y paredes. Los microcementos **decóra cement®** se aplican mediante llana en varias manos permitiendo lograr una gran variedad de efectos. Como parte de un sistema de aplicación, el soporte debe prepararse con **Aldasa Base EX (A+B)** y con productos recomendados por **decóra cement®**.

Formulado con aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos específicos, **Aldasa Concrete EX (A+B)** (componente A en polvo) debe ser mezclado con la resina **Aldasa Resine** (componente B líquido) respetando las proporciones de esta ficha técnica para garantizar las propiedades del revestimiento.

Una vez amasado, permite crear un revestimiento de bajo espesor de 1 a 3 mm, con gran resistencia mecánica y fuerte adherencia sobre cualquier tipo de soporte: hormigón, morteros cementosos, cerámica, MDF, yeso y cartón-yeso.

Propiedades

- Revestimiento continuo sin fisuras (respetar siempre las juntas de dilatación).
- Aplicable sobre casi cualquier tipo de soporte: hormigón, cementos, cerámica, yeso, cartón-yeso, etc.
- Excelente trabajabilidad.
- Amplia gama de colores y efectos.
- Acabados mate, satinado y brillo.
- Alta adherencia al soporte.

Modo de empleo

a. Preparación del soporte:

Antes de aplicar microcemento **Aldasa Concrete EX (A+B)** es necesario preparar la superficie con **Aldasa Base EX (A+B)**. El soporte de aplicación debe estar limpio y libre de grasas, la base debe estar consolidada y en buenas condiciones de planimetría.

b. Mezcla:

Aldasa Concrete EX (A+B) se mezcla con la resina **Aldasa Resine** y con los colorantes según el color seleccionado. Para garantizar las propiedades del revestimiento será imprescindible respetar la relación entre el microcemento y la resina:

10 kg de Aldasa Concrete EX (A+B) – 3,0 / 3,5 litros de Aldasa Resine

c. Preparación del mortero:

El mortero debe prepararse del siguiente modo:

1. Verter un poco de resina **Aldasa Resine** en un envase, añadir toda la carga de pigmento correspondiente a la cantidad de microcemento con el que se va a trabajar y mezclar hasta obtener un líquido de color homogéneo.
2. Verter el microcemento en polvo y la resina de forma gradual al mismo tiempo que se mezcla el producto con un mezclador mecánico de bajas revoluciones.
3. Mezclar durante al menos 4 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y exenta de grumos.

d. Consumo:

El rendimiento sobre superficie preparada con **Aldasa Base EX (A+B)** es el que sigue:

Aldasa Concrete EX (A+B) (2 manos) – 1 kg/m²

Cuanto mejor sea la nivelación y preparación de la superficie a recubrir, mejores serán los rendimientos y menor coste en material y tiempo de aplicación. Es conveniente elegir el método adecuado para cada aplicación.

Datos técnicos

Tipo:	Microcemento bicomponente
Aspecto:	Polvo blanco
Tamaño máximo del árido:	0,2 mm
Densidad aparente:	En polvo – 1175 ± 50 kg/m ³
	En pasta – 1505 ± 50 kg/m ³
	Endurecido – 1390 ± 50 kg/m ³ (28 días)
Resistencia a la compresión :	28 días: ≥ 35 N/mm ²
Resistencia a la flexión:	28 días: ≥ 10 N/mm ²
Resistencia a la adherencia	28 días: ≥ 1,2 N/mm ²
Resistencia al deslizamiento:	USRV Rd = 25 Clase 1
Reacción al fuego:	B _{FL} s1

Aplicación

a. Manos de preparación:

En función del tipo de soporte de aplicación, aplicar una o dos manos de **Aldasa Base EX (A+B)** mediante llana metálica. En el suelo recubrir siempre con dos manos y malla de fibra muy flexible **Aldasa Mesh**. Antes de aplicar una nueva mano, dejar secar la anterior y realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital y lijas de grano 40, con el fin de eliminar imperfecciones.

b. Manos de acabado:

Aplicar dos manos de **Aldasa Concrete EX (A+B)** extendiéndolo con la ayuda de una llana de acero flexible utilizando unas de las dos técnicas que siguen:



“Fresco sobre fresco”

Aldasa Concrete EX (A+B) puede ser trabajado mediante la técnica “fresco sobre fresco”, aplicando la siguiente mano en cuanto la primera deje de tener “tac” (cuando el microcemento recién aplicado deja de adherirse a los dedos al tocarlo). Esta primera capa de **Aldasa Concrete EX (A+B)** no necesita lijado. En caso de quedar rebabas o bultos, estas se eliminarán con la espátula de apoyo, descabezando el material que sobresalga. Aplicar la siguiente capa trabajando sobre tablas de poliestireno extruido. Una vez el material esté seco, realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital o con lijas de grano 80 con el fin de eliminar imperfecciones (en cuanto haya cambiado de tonalidad y esté más claro).

“Fresco sobre seco”

Antes de aplicar una nueva mano, dejar secar la anterior (en torno a tres horas) y realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital o con lijas de grano 80 con el fin de eliminar imperfecciones.

No aplicar capas de más de 1 mm de espesor para los microcementos **Aldasa Base EX (A+B)** y **Aldasa Concrete EX (A+B)**. Se recomienda un espesor total de sistema de 1 a 3 mm.

c. Sellado:

Los microcementos **decóra cement** deben ser sellados una vez endurecidos, entre las 24 h y 48 h. Nunca antes de que el revestimiento haya alcanzado una humedad inferior al 5 %, medida con instrumentos diseñados para este propósito. Los microcementos **decóra cement**® pueden ser sellados con la imprimación tapaporos **Aldasa Varnish EX** y el barniz al agua **Aldasa Polyurethane EX (A+B)**. Recomendamos seguir escrupulosamente los consejos de aplicación de las fichas técnicas.

Precauciones especiales

Este producto contiene cemento.

- Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.
 - Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
 - No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 10°C ni superior a 30°C. Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen sensiblemente el tiempo de vida del producto y el secado.
- Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Campo de aplicación

Mortero para revestir paramentos verticales y pavimentos de espacios comerciales y residenciales interiores o exteriores, secas o húmedas.

Presentación

Se presenta en composiciones formadas por cubos de 20 kg.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido el material sólo podrá ser retirado con medios mecánicos.

Tiempo de vida del producto

El tiempo de vida del producto o Pot-life es de 1 hora a unos 20°C. Recomendamos realizar amasadas de acuerdo con la experiencia del aplicador.

Condiciones de almacenamiento

Los microcementos **decóra cement**® deben almacenarse en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie a temperaturas siempre inferiores a los 30°C. La resina **Aldasa Resine** debe ser almacenada a temperaturas comprendidas entre 10°C y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Junio 2018